



RTV 110C

Elastomère de silicone professionnel pour la fabrication de moules.
Faible viscosité - Anti-adhérent – Polycondensation

PROPRIETES PHYSIQUES

	BASE	CATALYSEUR	MELANGE
Proportion de mélange en poids	100	5 (crtvc)	
Aspect	Liquide épais	Liquide	Liquide épais
Couleur	Blanc	Incolore	Blanc
Viscosité Brookfield à 25°C (Mpas)			20 000
Densité à 23 °C			1.19
Pot life à 23°C (mn)			100 - 120

PROPRIETES MECANIKES ET THERMIQUES après 7 jours à 23°C

Dureté Shore	10 Shore A
Température d'utilisation	-20C à 100 °C
Allongement à la rupture (DIN 53504-SA3)	700%
Résistance au déchirement (ASTMD624 mould B)	17 N/mm
Résistance à la traction (DIN 53504-SA3)	3 N/mm²
Retrait linéaire	0.4% / 0.5%
Démoulage	24 h

LES PRODUITS BASE ET CATALYSEUR DEVRONT TOUJOURS SOIGNEUSEMENT ÊTRE MELANGE AVANT UTILISATION.

Stockage : Tenir les emballages hermétiquement fermés après utilisation dans un lieu frais, et à l'abri des températures trop élevées.

Ne jamais excéder 30°C.

Nos produits sont garantis neuf mois dans leurs emballages d'origine.

Conditionnement : kit de 5 kg + 0.25 kg - 20 kg + 1 kg

NB : Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Toutefois, elles ne sont données qu'à titre indicatif.

Au surplus, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une quelconque garantie de notre part.





RTV 110C

MODE D'EMPLOI

APPLICATIONS : Fabrication de moules pour tirages de pièces fragiles au démoulages devant présenter des qualités de reproduction exceptionnelle, d'anti-adhérence, de tenue en température supérieure à 160°C.

Ses bonnes caractéristiques mécaniques en font un élastomère recherché pour tous les moulages de pièces délicates.

OUTILLAGE : Modèles ou moules composites, métalliques, plâtre et ciment.
Pratiquement tous les matériaux sauf le verre et le cristal.

CARACTERISTIQUES : Fidélité de reproduction parfaite
Très bonnes résistances mécaniques, excellente résistance à la température, très bel aspect de surface.
Facilité de mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE :
Mélanger la base (part A) à l'aide d'un mélangeur à hélice jusqu'à obtention d'une viscosité homogène. Vérifier l'absence de décantation.

Verser la part B dans la part A, avec un rapport pondéral de 100(A) + 5 (B)

Dégazer le produit sous vide durant 3 mn maximum en cloche à vide.

En l'absence de cloche à vide, laisser dégazer naturellement le produit durant 10 à 20 mn, puis le couler 30 cm au dessus du moule.

Avant de procéder à la coulée, vérifier que les objets et chapes soient totalement exempts de micro porosités (risque d'adhérence mécanique) En cas de doute, appliquer sur la surface du modèle une couche de graisse de vaseline.

L'élastomère de silicone RTV110C peut être thixotropé avec l'agent thixotrope Silthix.

Le RTV110C peut être catalysé avec le catalyseur rapide CRTVF

La Fiche de Données de Sécurité vous sera envoyée sur simple demande après commande.

Il est indispensable d'appliquer les recommandations inscrites sur les emballages.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Consulter un spécialiste

Lire la Fiche de Sécurité

En règle générale, ne pas boire, ne pas fumer, porter gants et lunettes de protection.

