

MASTIC EPOXY DE FINITION AUTOLISSANT 8020

Mastic époxy de finition, facilement applicable, facilement ponçable.

Parfaitement étanche à l'eau et résistant chimiquement il participe à la protection anti corrosion et au traitement de l'osmose.

S'applique en couche fine après le mastic garnissant 8030.

PROPRIETES PHYSIQUES

Etat physique à 22°C

- résine	pâte onctueuse saumon clair
- durcisseur	pâte onctueuse beige
- mélange	pâte thixotrope onctueuse saumon clair

Masse volumique de mélange 1.3 gr/cm³

Rapport de dosage: résine+durcisseur 100 + 100 en poids

Vie en pot sur 100g à 25°C	20 mn
Temps de travail en film à 25°C	2 heures
Mastic dur et ponçable à 25°C	8 heures

MODE D'EMPLOI

Utiliser sur des surfaces exemptes de graisse et dépolissées.
Préparer le mastic en respectant impérativement et précisément le dosage en poids
Mélanger soigneusement les deux composants avec une spatule.

Le mastic devra impérativement être poncé avant de recevoir une nouvelle application de mastic ou de résine.

Stockage : Tenir les emballages hermétiquement fermés après utilisation dans un lieu frais bien ventilé, et à l'abri des températures trop élevées.
Nos produits sont garantis un an dans leurs emballages d'origine.

Conditionnement :

NB : Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Toutefois, elles ne sont données qu'à titre indicatif.

Au surplus, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une quelconque garantie de notre part.

La Fiche de Données de Sécurité vous sera envoyée sur simple demande après facturation.

Il est indispensable d'appliquer les recommandations inscrites sur les emballages.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Consulter un spécialiste.